



Zum Prüfen von Werkstoffen und Herausheben von Kleiseisenteilen.

Maximale Einsatztemperatur bei unlackiertem Magnet beträgt 450 °C.



Hufeisenmagnet, AlNiCo 500

Lackiert, Einsatztemperatur max. 180 °C

Maße in mm						Haftkraft*	Art.-Nr.
L	B	b	b ₁	b ₂	H	N	
8	28,6	9,5	6,7	22,9	25,4	26	38.800
15	60	8	–	–	80	32	38.801

* Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf Seite 25.

Nicht lackiert, Einsatztemperatur – 270 °C bis + 450 °C

Maße in mm						Haftkraft*	Art.-Nr.
L	B	b	b ₁	b ₂	H	N	
8	28,6	9,5	6,7	22,9	25,4	26	38.800R

* Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf Seite 25.